

INFORME DE ENSAYOS A GUANTES MITON SCD-23047

SOLICITANTE : **TRECK S.A.**
 ATENCIÓN : **FERNANDA DELAVEAU.**
 DIRECCIÓN : **SANTA ROSA N° 5220 – SAN JOAQUIN.**

ORDEN DE TRABAJO : **567872**
 FECHA DE EMISIÓN : **10.10.2025**

LABORATORIO DE ENSAYOS PRODUCTOS INDUSTRIALES I

IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

1.- Identificación de la muestra	
Muestra	Guante y Funda Mitón Descarne.
Marca	ACTIVEX
Modelo	M1 Guante mitón descarne, marca Activex.
	M2 Funda para mitón descarne, marca Activex.

M1 Guante mitón descarne, marca Activex.



M2 Funda para mitón descarne, marca Activex.



SCD-23047

FECHA DE EMISION: 10.10.2025

2.- Procedimiento de ensayo		
Ensayos realizados	Aspecto visual	Según Norma NCh 1252/1 Of. 1996
	Marcado	
	Control dimensional (espesor)	Según Norma NCh 1115 Of. 1996
	Resistencia al desgarramiento	
	pH	
	Contenido de humedad	
	Materia grasa	
	Oxido de cromo	

3.- Resultados obtenidos					VEREDICTO
ANALISIS Y/O ENSAYOS	REQUISITOS	RESULTADOS			
Aspecto Visual	Los guantes deben ser de aspecto limpio y uniforme, no debe presentar defectos visibles, producidos por cortes, enfermedades o picaduras de insectos, y no debe presentar desolladuras en el lado flor.	Los guantes inspeccionados no presentan defectos a simple vista.			Cumple
Marcado	Nombre, razón social o marca registrada del fabricante o importador, País de fabricación, Clasificación del guante y tamaño nominal.	Los guantes inspeccionados presentan el marcado indicado.			Cumple
Control Dimensional (Espesor Cuero)	El cuero para los guantes de protección para trabajo liviano debe cumplir con un espesor de 0,9mm.	Los mitones inspeccionados presentan los siguientes espesores:			Cumple
		Ítem	Espesor		
		1	1,22-1,21-1,22-1,22		
		2	1,18-1,19-1,18-1,16		
Resistencia al Desgarramiento	El cuero para guantes de protección para trabajo liviano debe resistir un desgarramiento de 45 o 95 N como mínimo.	Las muestras ensayadas presentan los siguientes resultados de un promedio de 5 individuos:			Cumple
		Muestra	L	T	
		1	110-112 N	120-117N	
		2	113-114 N	118-119 N	
Encogimiento	10 % máximo.	1,1%			Cumple
pH	3,5 mínimo.	5,3			Cumple
Contenido de humedad,	18 % máximo.	13%			Cumple
Materia grasa	6 - 15 %	7,3%			Cumple
Oxido de cromo	2,5 % mínimo.	2,5%			Cumple

SCD-23047

FECHA DE EMISION: 10.10.2025

OBSERVACIONES

- Los resultados son válidos solo para las muestras controladas, las cuales fueron suministradas por la empresa **TRECK S.A.**
-

NOTAS

Fecha de recepción de la muestra	: 15.08.2025
Fecha de inicio de los ensayos	: 20.08.2025
Fecha de términos de los ensayos	: 21.09.2025
Correlativo muestra	: 1646
Condiciones ambientales	: Temperatura 22,8°C; Humedad ambiental 41%.


FELIPE COFRÉ ESPINOZA

Documento firmado con

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

Departamento Industrial

División Certificación de Productos


CESMEC

